

美国科来福公司

橡胶沥青 4 型密封胶 (34234)

概述	科来福橡胶沥青 34234 由改性沥青和回收橡胶碎末制成，固体形状，用密封胶加热炉很容易加热使用。加热期间，沥青和橡胶发生反应，形成一种具有弹性和粘性的混合物，能有效密封沥青和水泥路面的裂缝。4 型由硬性沥青制成，用于夏季温度不常超过 40°C 冬季很少低于 -1°C 的地方。	
适用范围	沥青成分中包括回收橡胶粉，粘性极好可以把裂缝粘接牢固。由于含有很多橡胶，使用时很粘，不能自我平整。不适宜停车场或其他步行区。	
规格	CRAFCO 公司推荐橡胶沥青 4 型密封胶的规格限制，当加热测试时应遵循 ASTM D5078 的要求：	
	试验	CRAFCO 规格范围
	安全加热温度	204°C
	规定施工温度	177°C
	软化点	最低 77°C
	针入度 (25°C)	15-35
	弹性 (25°C)	最小 40%
	沥青兼容性 (ASTM D529)	兼容
应用	使用之前，操作者必须阅读关于热施工沥青橡胶、沥青橡胶加强型、宝利福和路守福密封胶的说明书，以选择正确、合适的产品、加热方法、路面准备工作以及使用注意事项和安全步骤。每种胶都有这些说明。	
包装	包装为纸箱，每个箱子中都有无粘膜，移动产品很方便。标准货盘有 75 箱，分 5 层，每层 15 箱，平均每箱重量 30 磅 (约 13.6 公斤)，每个完整标准货盘重量为 2250 磅 (约 1020.6 公斤)。产品按净重计价。箱子由纸箱板制成，最小试验标准为 350psi (241N/平方厘米)，使用防水纸箱用胶带密封，没有钉子。每个纸箱都有标签、产品名称、号码、规格标准、使用温度、安全指示。货盘四周有一层 2 mm 厚的塑料膜、一层防水覆盖物和至少两层特种防水材料。货盘上标有产品号码、净重并附有使用说明书等资料。	
保证	科来福公司保证发货时，该公司生产的密封胶产品达到了 ASTM，AASHTO，联邦或国家标准。裂缝和接缝在密封之前所作的技术准备不属于保证范围之内，所以，科来福公司对非正确使用或错用密封胶不负任何责任。如有异议，经科来福公司同意，可更换不合格产品，或按购买价格退还全部或部分货款。所有索赔应在使用之日起 1 个月之内，或发货之日起 6 个月之内提出，其他事项概不负责。为了更好地使用，请遵循产品说明。	